Prüflabor Keramik & Stein
Klaus Rapp
Friedenstraße 18a
D-81671 München
Tel.: +49 (0)89 464014
Email: mail@pkus-rapp.de

PRÜFBERICHT

Nr. 9943 /23 vom 11.09.2023

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren - DIN EN 16165:2023-02 Anhang B: Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

Auftraggeber:	MR FERTIGTEILWERK GmbH
Anschrift:	Am Rapsfeld 6, 86845 Großaitingen
Auftragsdatum:	06.09.2023
Probenahme:	Auftraggeber; Formatierung: PK&S
Prüfgegenstand: *) *) Angabe lt. Auftraggeber	Betonwerkstein Beton: C30/37, GK 8mm; Musteroberfläche: OF-Verzögerer (Micro-Auswaschpaste/Negativverfahren), danach händisch geschliffen, danach trocken sandgestrahlt, Format 50x33x5 cm
Oberflächengestaltung:	strukturiert
Produktnorm: *)	k. A.
Eingang des Prüfgegenstands:	11.09.2023
Probennummer:	23/063
Prüfdatum:	11.09.2023

PRÜFERGEBNIS:

1. Mittlerer Neigungswinkel α_{shod}: **37°**

2. Klasse der Rutschhemmung: **R 13**

Klassifizierung laut nat. Anhang NB

R 9:	$6° \leq \alpha_{shod} \leq 10°$
R 10:	$10° < \alpha_{shod} \leq 19°$
R 11:	$19° < \alpha_{shod} \leq 27°$
R 12:	$27° < \alpha_{shod} \leq 35°$
R 13:	$35° < \alpha_{shod}$

Prüflabor Keramik & Stein * Klaus Rapp *

Klaus Rapp

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-20644-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmaterialien. Der Prüfbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Eine gekürzte oder auszugsweise Veröffentlichung bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung.

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-20644-01-00

PB24 12.21-03